

Stobipur® F

Spezialschäume



Stobipur® F ist ein Portfolio chemisch entwickelter Urethan Systeme mit Schwerpunkt auf Spezialschaumstoffanwendungen. Die Vielseitigkeit des Polyurethans bietet eine Vielzahl von Gestaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten für verschiedenste Anwendungen. Zu diesen Anwendungen gehören die Wärmedämmung von Konstruktionen und Geräten, Weichschaum für Formmöbel und Transportsitze sowie Mikrozellen für Gegenstände, wie orthopädische Blöcke und Schuhsohlen.

Da der Markt für Schaumstoff weiter wächst, konzentrieren wir uns weiterhin auf die Entwicklung von Stobipur® F-Produkten, die sich an die Anwendungsanforderungen des Kunden anpassen lassen und dabei Kosten, Produktivität und Qualität im Auge behalten. Wenn Ihre Anwendung ein Polyurethanschaumsystem erfordert, kontaktieren Sie uns für eine intelligente Lösung.

Systemvorteile:

- Kundenspezifische Lösungen
- Breites Spektrum von Dichten
- Geschlossene und offenzellige Systeme für Sprühschaum
- Optimale Wärmedämmung
- Vielseitigkeit der Treibmittel



Stobipur® F Empfohlene Produkte

Gruppe	Produktname	Treibmittel	Mischungsverhältnis nach Gewicht Poly:Iso	Dichte bei freiem Anstieg (kg/m ³)	Schaum Zeit (en)	Gelzeit (en)
Diskontinuierliche Platten	Stobipur® F1770.00	HFC / HFO	100 / 136	32 ± 2	22 ± 4	143 ± 10
	Stobipur® F1775.00	HFC	100 / 160	33 ± 2	15 ± 3	110 ± 10
Wasserheizkessel	Stobipur® F1755.00	HFC	100 / 112	36 ± 2	20 ± 2	125 ± 10
Sprühschaum offene Zellstruktur	Stobipur® F1771.00	Wasser	100 / 100	8 ± 1	5 ± 2	10 ± 4
Sprühschaum geschlossene Zellstruktur	Stobipur® F1772.00	HFC / HFO	100 / 106	33 ± 1	3 ± 1	6 ± 1
	Stobipur® F1774.00	HFC / HFO	100 / 106	45 ± 1	3 ± 1	6 ± 1
Dekorativ und Multifunktional	Stobipur® F1702.99	Wasser	100 / 106	170 ± 10	26 ± 3	56 ± 6
	Stobipur® F1706.00	HFC	110 / 146	80 ± 5	30 ± 3	110 ± 10
	Stobipur® F1707.00	Wasser	100 / 100	600 ± 50	58 ± 3	125 ± 10
	Stobipur® F1708.00	Wasser	100 / 110	114 ± 5	30 ± 3	110 ± 10
	Stobipur® F1710.00	Wasser	100 / 103	263 ± 13	42 ± 3	85 ± 10
Kühlhauser	Stobipur® F1762.00	HFC	100 / 134	59 ± 2	40 ± 4	185 ± 10
Lagertank	Stobipur® F1763.00	Wasser	100 / 135	40 ± 2	23 ± 3	144 ± 7
Boden- und Dachbalkenisolierung	Stobipur® F1752.00	HFC	100 / 115	45 ± 3	30 ± 2	170 ± 10
Orthopädische Blöcke	Stobipur® F1700.00	HFC / HFO	100 / 115	50 ± 2	41 ± 3	180 ± 10
Schaum zur Hohlraumfüllung	Stobipur® F1751.01	HFC	100 / 134	50 ± 5	20 ± 5	38 ± 5
Schaufensterpuppen	Stobipur® F1753.00	HFC	100 / 105	35 ± 5	20 ± 2	110 ± 10
Verpackungen	Stobipur® F1757.00	HFC	100 / 112	35 ± 2	16 ± 2	88 ± 8
Rotationsformen	Stobipur® F1765.00	HFC	100 / 166	81 ± 3	40 ± 2	160 ± 10
Rolläden	Stobipur® F1766.00	Wasser	100 / 160	28 ± 2	12 ± 2	24 ± 5
HR Formschaumstoff, Büromöbel	Stobipur® F1793.00	Wasser	100 / 60	48 ± 2	16 ± 2	88 ± 5
Integralschaum	Stobipur® F1794.01	HFC	100 / 40	315 ± 15	37 ± 3	71 ± 5
HR Formschaumstoff, Öffentliche Verkehrsmittel	Stobipur® F1795.00	Wasser	100 / 45	60 ± 2	17 ± 3	85 ± 10

* Die obigen Formeln und Anwendungen sind nur eine Teilliste. Bitte kontaktieren Sie STOCKMEIER Urethanes für weitere Unterstützung.

STOCKMEIER Urethanes GmbH & Co. KG
 IM Hengstfeld 15
 32657 Lemgo, Germany
 T:+49 5261 / 660 68 – 0
 F:+49 5261 / 660 68 – 29
 Urethanes.ger@stockmeier.com

STOCKMEIER Urethanes USA, Inc.
 20 Columbia Boulevard
 Clarksburg, WV 26301-9606, USA
 T:+304 624 7002
 F:+304 624 7020
 Urethanes.usa@stockmeier.com

STOCKMEIER Urethanes France S.A.S.
 8, Rue de L'industrie Z.I. Est
 68700 Cernay, France
 T:+33 389 75 70 70
 F:+33 389 75 70 81
 Urethanes.fr@stockmeier.com

STOCKMEIER Urethanes UK Ltd.
 Mylestone House, Sowerby New Road
 Sowerby Bridge HX6 1AA, UK
 T:+44 1422 835835
 F:+44 1422 439439
 info@stockmeier.co.uk